

CHIT KALIMA PLASTIC

CARACTERISTICI:

Chit de finisare cu aluminiu, caracterizat prin rezistenta mecanica si rezistenta la temperaturi ridicate.

Usor demodelat si usor de slefuit cu granulatii dure (>P150).

Indicat pentru corectarea si finisarea suprafetelor de metal, otel. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru rainforsarea suprafetelor grav deteriorate.

Nu este necesara utilizarea ulterioara a unui chit special de finisare.

APLICARE:

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata, uscata, degresata si matuita.

Mixare: chit si 2-3% intaritor BPO

Se aplica in 5min la 20°C. O temperatura mai ridicata poate reduce durata de viata a mixului si sa accelereze uscarea.

Nota: Utilizarea in exces a intaritorului poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomanda utilizarea chitului la temperaturi sub 15°C

DATE TEHNICE:


Continut VOC (compusi organici volatili): 2004/42/IIB(b)(250) <250

Valabilitate: 12 luni

Densitate: 1,78 g/cm³

Culoare: metalica

Ambalaj: Cutii metalice de 1,8Kg




Curatare



Adaugare intaritor

Chit Multy Putty 100 g

Intaritor BPO 2-3 g



Aplicare 3 - 5 min.




Timp de uscare 16-30 min.



Slefuire manuala la uscat P150 - P320



Slefuire cu masina la uscat P150 - P320



A se pastra la loc racoros