

CHIT PISTOL

CARACTERISTICI:

Chit bicomponent. Tixotrop. Proprietati foarte bune de umplere, putand fi aplicat pe suprafete extinse pentru corectarea imperfectiunilor mici sau mai profunde (exp. Pori, zgarieturi rezultate in urma procesului de slefuire)

Aderenta excelenta pentru suprafete din plastic ranforsat cu fibra de sticla, metal sau filler poliesteric. Foarte usor de slefuit.

Deoarece este sensibil la apa, este obligatorie slefuirea la uscat. In cazul slefuirii la umed, apa trebuie sa se evapore complet.

Pentru a preveni umflarea, in special in conditii de umiditate, toate suprafetele de aplicare trebuie acoperite cu un strat izolator de minim 35 μm de primer acrilic (bicomponent), filler pe baza de epoxi (nu se slefuieste), inainte de aplicarea vopselei.

APLICARE:

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata, uscata, degresata si matuita.

Mixare: chit si 2-3% intaritor CPH

Se aplica in 20-30min la 20°C. O temperatura mai ridicata poate reduce durata de viata a mixului si sa accelereze uscarea.

Nota: Utilizarea in exces a intaritorului poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomanda utilizarea chitului la temperaturi sub 18°C

DATE TEHNICE:

Continut VOC (compusi organici volatili): 2004/42/IIB(b)(250) <250

Valabilitate: 6 luni

Densitate: 1,7 g/cm³

Culoare: gri

Ambalaj: Cutii metalice de 1,2Kg



Curatare



Adaugare intaritor

Chit pistol 100 g

Intaritor CPH 3 g


Valabilitate mix: 20-30 min. la 20°C



Pistol

Duza: 2 - 3,5 mm

3 - 4 bari



Timp intre aplicari
10-15 min. la 20°C



3-5h la 20°C
30 min. la 60°C



Slefuire manuala la uscat P120 – P180



Slefuire cu masina la uscat P120 – P180



A se pastra la loc racoros