

## CHIT KALIMA PLASTIC

### CARACTERISTICI:

Chit poliesteric bicomponent pentru finisarea suprafetelor de plastic reparate. Soft si usor de slefuit.

### APLICARE:

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata, uscata, degresata si matuita.

Mixare: chit si 2-3% intaritor BPO

Se aplica in 5min la 20°C. O temperatura mai ridicata poate reduce durata de viata a mixului si sa accelereze uscarea.

Nota: Utilizarea in exces a intaritorului poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomanda utilizarea chitului la temperaturi sub 15°C

### DATE TEHNICE:


Continut VOC (compusi organici volatili): 2004/42/IIB(b)(250) <250

Valabilitate: 8 luni

Densitate: 1,86 g/cm<sup>3</sup>

Culoare: grafit


Ambalaj: Cutii metalice de 0,5Kg



Curatare



Adaugare intaritor  
Chit Multy Putty      100 g  
Intaritor BPO      2-3 g



Aplicare 3 - 5 min.




Timp de uscare 16-30 min.



Slefuire manuala la uscat P100 - P320



Slefuire cu masina la uscat P100 - P320



A se pastra la loc racoros