

## CHIT KALIMA NEO LIGHT PUTTY

### CARACTERISTICI:

Chit poliesteric foarte usor, caracterizat prin aderența foarte bună la suprafețe metalice și de aluminiu, suprafețe galvanizate, lemn, suprafețe poliesterice laminare. Foarte fin, foarte ușor de șlefuit, cu o densitate cu 45% mai mică decât a chitului tradițional.

### APLICARE:

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, degresată și matuită.

Mixare: chit și 2-3% întăritor BPO

Se aplică în 8-10 min la 20°C. O temperatură mai ridicată poate reduce durata de viață a amestecului și să accelereze uscarea.

Nota: Utilizarea în exces a întăritorului poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomandă utilizarea chitului la temperaturi sub 15°C

### DATE TEHNICE:

Conținut VOC (compusi organici volatili): 2004/42/II(b)(250) <250

Valabilitate: 12 luni

Densitate: 0,96-0,97 g/cm<sup>3</sup>

Culoare: bej


Ambalaj: Cutii metalice de 1L



Curățare



Adăugare întăritor  
Chit Multy Putty      100 g  
Întăritor BPO      2-3 g



Aplicare 8 - 10 min.



Țimp de uscare 16 - 30 min.



Șlefuire manuală la uscat P150 - P320



Slefuire cu masina la uscat P150 - P320



A se pastra la loc racoros