

## CHIT KALIMA UNIFIBER GLASS

### CARACTERISTICI:

Chit de umplere cu fibra de sticla. Usor de utilizat si de slefuit chiar si cu granulatii dure (P120-150).

Ulterior se poate aplica direct filler.

Conceput pentru a fi utilizat pentru suprafete de otel, aluminiu si plastic armat cu fibra de sticla.

Slefuire uscata, manual/cu masina.

Aderenta foarte buna. Poate fi folosit pentru a ranforsa suprafetele deteriorate.

### APLICARE:

Suprafata de aplicare trebuie sa fie curata, uscata, degresata si matuita.

Mixare: chit si 2-3% intaritor

Se aplica in 5min la 20°C. O temperatura mai ridicata poate reduce durata de viata a mixului si sa accelereze uscarea.

Nota: Utilizarea in exces a intaritorului poate duce la decolorarea stratului superior. Nu se recomanda utilizarea chitului la temperaturi sub 15°C

### DATE TEHNICE:


Continut VOC (compusi organici volatili): 2004/42/IIB(b)(250) <250

Valabilitate: 12 luni


Densitate: 1,75 g/cm<sup>3</sup>

Culoare: verde

Ambalaj: Cutii metalice de 1,8Kg




Curatare



Adaugare intaritor

Chit de fibra 100 g

Intaritor BPO 2-3 g



Aplicare 3 - 5 min.



Timp de uscare 16 - 30 min.



Slefuire manuala la uscat P120 - P320



Slefuire cu masina la uscat P120 - P320



A se pastra la loc racoros